

**Intertek Labtest**NO. REPORTE: NAT-69858R  
SUSTITUYE REPORTE No. 69858, 08 AGOSTO 2006

NOMBRE DEL CLIENTE : **ESPOMEGA S.A. DE C.V.** FECHA DE RECEPCIÓN : 03/08/06  
 AV. PABLO A. GONZÁLEZ  
 No. 820 PTE.  
 COL. CHEPEVERA  
 C.P. 64030  
 NUEVO LEÓN.  
 ATTN : **LIC. DAVID SHAPIRO GURVICH** FECHA DE EMISIÓN : 01/09/06

## DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

PRENDA, NO TEJIDO.

TIPO DE PRENDA : MANDIL 12 MIL ESPESOR, DERMA CARE  
 CONSTRUCCIÓN : N/S  
 COLOR : TRANSPARENTE  
 CONTENIDO DE FIBRA : N/S  
 ESTILO : I-96-012

REVISADO POR:

  
 ING. EDGAR VELEZ ZAMORA  
 GERENTE TECNICO  
 ARM



## PRUEBAS REALIZADAS:

1. DETERMINACIÓN DE PVC EN RECUBRIMIENTO-CUALITATIVO (METODO DE FLAMA)  
POSITIVO
  
2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DE LA TELA PLASTIFICADA (NMX-S-42-1987)  
356,8 g/m<sup>2</sup>
  
3. DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DE LA TELA PLASTIFICADA (NMX-S-42-1987)  
0,34 mm
  
4. PRUEBA DE LLUVIA (AATCC 35 - 2000)\*  
< 5g.

\*Prueba acreditada